

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

на фугираща паста

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА.

Фугираща паста

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

2.1. Описание: Еластомерен, горещо полагащ се битумен уплътнител. Материала да осигурява допустимо движение на фугата до 35%. Температура на полагане 170°C – 180°C. Устойчив на въздействие от горива. Устойчив при понижена температура до -25°C. Да не съдържа разтворители.

2.2. Състав: Модифициран битум, синтетични смоли, еластомери (SBS), пластификатори и пълнители.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА.**3.1. Изисквания по предназначение:**

№ по ред	Показатели	Номинална стойност	стандарти
1.	Плътност	до 1,2±0,1 г/см ³	БДС EN 13880-1:2004
2.	Температура на омекване по метода „Пръстен-топче”	≥ 85 °C	БДС EN 1427:2007
3.	Пенетрация с конус при 25 °C	40 – 130 dmm	БДС EN 13880-2:2004
4.	Пенетрация и възстановяване (еластичност) при 25 °C	≥ 60 °C	БДС EN 14188-1:2005 БДС EN 13880-3:2004
5.	Устойчивост при потапяне в горива (разтворимост + 50 °C)	≤ 2%	БДС EN 13880-8:2004

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.

Фугиращата паста да бъде в оригиналната си опаковка с ненарушена цялост, позволяваща безопасното ѝ пренасяне и транспортиране.